

## کنسانتره سنگ آهن

آنالیز شیمیایی و فیزیکی کنسانتره تولیدی

ELEMENT	RESULT(WT%)	Remark
Fe(Total)	67	Min
FeO	21	Min
SiO2	1.92	Max
Al2O3	0.3	Max
P	0.03	Max
S	0.22	Max

Size(Micron)	Percentage(%)
<75	۶۳,۴
۷۵-۱۲۵	۲۲,۶
>125	14.0